

POLO TBP CTW

Filme de polipropileno biorientado branco perolado termosselável para aplicação em Cut Size Wrapping

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Filme opaco com aspecto branco perolado, termosselável em ambas as faces, tratado em uma das faces, com excelente planicidade e deslizamento apropriado para aplicação de Cut Size Wrapping. Pode ser mono ou bitratado.

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido para a aplicação de Cut Size Wrapping.



PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Metodologia	Unidades	22 TBP CTW	
Espessura Nominal	DIN 53370	µm	29,3	
Gramatura Nominal	ASTM D 4321	g/m ²	22,0	
Rendimento	ASTM D 4321	m ² /kg	45,5	
Resistência à Tração	DM DT	ASTM D 882	N/mm ²	80 140
Alongamento	DM DT	ASTM D 882	%	120 40
Brilho (45°)	ASTM D 2457	-	85	
Transmitância	ASTM D 1003	%	29	
Encolhimento	DM DT	ASTM D 1204	%	3 1
Faixa de Selagem	Filme/Filme NT/NT	ASTM F 88	°C	105-130
Força de Selagem	NT/NT	ASTM F 88	g/in	390
Coefficiente de Atrito	Filme/Filme NT/NT	ASTM D 1894	-	0,30
Tensão Superficial	Interno Externo	ASTM D 2578	Dinas/cm	Ausente Min. 38
TPVA 38° C/90% RH	ASTM F 1249	g H ₂ O/ (m ² .dia)	6,5	
TPO _{23° C} / 1atm	ASTM D 3985	cm ³ O ₂ / (m ² .dia)	2.300	

ESPECIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO

Largura	0/+ 2 mm da largura nominal
Diâmetro Externo	- 30 mm do diâmetro nominal ou + 20 mm do diâmetro nominal
Diâmetro Interno do Núcleo	Alvo: 153 ou 77 mm Tolerância: ± 1 mm
Número de emendas na bobina	Máximo 2
Percentual de emendas no pedido	Máximo 30%

"As informações contidas neste catálogo representam dados típicos, não constituindo responsabilidade de garantia quanto à aplicação das mesmas. Em caso de dúvidas ou de desenvolvimento de outras espessuras ou aplicações, consulte um especialista da Polo Films."



Polo Indústria e Comércio Ltda. - Unigel
Fone: + 55 11 3478-5950 / Fax: + 55 11 3478-5999
e-mail: polofilms@polofilms.com.br
site: www.polofilms.com.br